



Résine epoxy lente West System 105/206 en 1.2kg et 6kg



Attributs du produit : Codes produits :

Poids: 6 kg, 1.2 kg

Référence
P/118/WS/206/XX
EAN13 : -
CUP : -

caractéristiques du produit :

Conditionnement: 1.2kg ou 6kg
Propriétés: Pour 1kg : 6.5/7.5m² sur surface poreuse et 8.5/9.5 m² sur surface non poreuse.

Description brève du produit :

Résine Epoxy West System 105/206 composée d'une base et d'un durcisseur à prise lente (catalyse en 9 à 12 heures à 21°C) et à faible viscosité.

Elle convient aux bateaux en fibre de verre, bois, aluminium et acier.

Il est recommandé de ne pas l'appliquer en dessous de 16°C.

Vie en pot à 25°C de 20 à 30 minutes.

Proportions : 5 parts de résine pour 1 part de durcisseur

Dur en surface à 21°C en 9 à 12 heures et dur à cœur à résistance maximale (à 21°C) en 5 à 7 jours

Description du produit :

Galerie de produits :