Résine epoxy rapide West System 105/205 en 1.2 et 6kg



Attributs du produit :

Poids: 6 kg, 1.2 kg

Codes produits :

Référence P/118/WS/205R/XX
EAN13 : -
CUP : -

caractéristiques du produit :

Propriétés: Pour 1kg : 6.5/7.5m² sur surface poreuse et 8.5/9.5 m² sur surface non poreuse.

Description brève du produit :

Résine Epoxy West System 105/205 composée d'une base et d'un durcisseur à prise rapide et à faible viscosité.

Disponible en pack de 1.2kg ou 6kg.

Le durcisseur 205 est utilisé dans la plupart des situations pour obtenir un durcissement rapide et travailler avec de faibles températures (5°C).

Elle convient aux bateaux en fibre de verre, bois, composite, aluminium et acier.

Il est recommandé de ne pas l'appliquer en dessous de 16°C.

Vie en pot à 25°C de 10 à 15 minutes.

Proportions : 5 parts de résine pour 1 part de durcisseur

Dur en surface à 21°C en 5 à 7 heures et dur à cœur à résistance maximale (à 21°C) en 5 à 7 jours.

Description du produit :

Galerie de produits :